

# IMESTEX SL

## silnovrstvá lazurní barva na dřevo

### Charakteristika

IMESTEX SL je akrylátový silnovrstvý lazurní nátěr pro vnitřní i venkovní použití na dřevo nebo dřevotřískové desky. Pro venkovní použití jsou nutné nejméně dva nátěry. Sytost vybarvení je úměrná počtu vrstev.

### Použití

Používá se k povrchové úpravě dřeva a dřevotřískových desek. Při aplikaci na staré dřevěné konstrukce doporučujeme odstranit všechny předchozí nátěrové vrstvy, zejména mají-li sníženou přidržnost. Pro nátěry v interiéru jsou doporučeny dva nátěry, při venkovním použití tři.

### Zpracování

Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním na suchý, čistý a odmaštěný povrch, při teplotách +10 až +30°C. Před nanášením první vrstvy doporučujeme provést úpravu povrchu opakovaným broušením po navlhčení a vyschnutí, aby byl povrch dřeva dokonale hladký a nechlupatící. První nátěr je možné mírně naředit vodou (do 5%), a po jeho provedení povrch jemně přebrousit. **Před a během zpracování je nutné barvu důkladně promíchat! Špatné promíchání může způsobit změnu odstínu.**

Doba zaschnutí jednoho nátěru je cca 1 hodina při 20°C a 50% relativní vlhkosti.

Nátěr se, s výjimkou první vrstvy, nedoporučuje ředit. Po ukončení práce je možné použité nářadí omýt vodou. Po zaschnutí je nátěr ve vodě nerozpustný.

### Spotřeba

Pro dva nátěry 0,2 – 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

### Technické parametry

Vzhled	nátěrová hm. s rozmíchatelnou úsadou
Sušina	minimálně 35 %
Zasychání	1-2 hodiny, při 20°C

### Barvy

Vyrábí se v odstínech dle vzorníku IMESTA.

### Balení

PE obaly 0,7 litrů, 4 litry, 8 litrů.

### Skladovatelnost

Minimálně 12 měsíců od data výroby, v původním obalu při teplotě +10 až +30°C.

**NESMÍ ZMRZNOUT!**

### Ekologie a bezpečnost práce

Při správném použití je IMESTEX SL nejedovatý a nepředstavuje významné zdravotní riziko. Při práci je nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická pravidla. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list nebo etiketu výrobku. Nepoužitelné zbytky hmoty lze po vytvrzení deponovat na řízené skládky. Obaly jsou recyklovatelné.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

**IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.**