

IMESTOL BETA

akrylátový nátěr na beton a betonové výrobky

Charakteristika

Jednosložkový disperzní nátěr na bázi akrylátových kopolymerů. Obsahuje stabilizační filtr proti působení UV záření. Má zvýšenou odolnost vůči ropným úkapům, vysokou přilnavost, je vysoce stálobarevný, matný.

Použití

K venkovním i vnitřním nátěrům betonu, betonové, vláknocementové i pálené krytiny, omítek a dalších materiálů. K vnitřním nátěrům sádkartonu a dřevovláknitých desek. Pro nátěry betonových podlah s lehkým až středním zatížením.

Zpracování

Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním na suchý, důkladně očištěný povrch (WAP), při teplotách +10 až +30°C. Nesoudržné a savé podklady je nutno penetrovat nátěrem BEFIX PONT. Vláknocementové výrobky doporučujeme po očištění penetrovat impregnací IMESTA[®] IW290. Před použitím rozmíchat bez napěnění. Nanáší se ve dvou vrstvách.

Doporučená přestávka mezi nátěry je min. 5 hodin. Doba zavadtnutí je 1,5 hodin při 18°C. Nátěr se dodává v optimální konzistenci a neředí se. Pracovní nářadí lze ihned po ukončení práce omýt vodou, po zaschnutí je nátěr ve vodě nerozpustný.

Spotřeba

Pro dva nátěry 0,2 až 0,4 kg/m².

Technické parametry

Vzhled	homogenní nátěrová hmota s rozmíchatelným sedimentem
Sušina	minimálně 40%
Kryvost	stupeň 1
Zasychání	vytvoření povrch. filmu 2 min. při 18°C
Vytvrzení	24 hodin (1 vrstva) při 18°C

Barva

5 základních odstínů dle vzorníku barev IMESTA, zakázkové odstíny podle vzorkovnice RAL a COLTEC.

Balení

PE obaly 0,8 kg, 5 kg, 10 kg, na zakázku 35 kg

Skladování

V původním obalu při teplotě +10 až +30°C, chránit před vyschnutím. **NESMÍ ZMRZNOUT !** Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Ekologie a bezpečnost práce

Při správném použití je IMESTOL BETA neškodný a nepředstavuje významné zdravotní riziko. Při práci je nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická pravidla. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list nebo etiketu výrobku. Nepoužitelné zbytky hmoty lze po vytvrzení deponovat na řízené skládky. Obaly jsou recyklovatelné.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.